

Tehničke informacije

KEMOLUX UNI AK BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL



Opis

KEMOLUX UNI AK brzосуšiva temeljna boja za metal je jednokomponentni tankoslojni brzосуšivi temeljni premaz na osnovi modificirane alkidne smole. Odlikuje se dobrim mehaničkim svojstvima, dobrom prionjivošću na metale poput čelika i aluminija, dobrom pokrivnošću i termičkom stabilnošću do 120 °C.

Područje primjene

Može se upotrebljavati u alkidnim sustavima protukorozijske zaštite različitih metalnih proizvoda metaloprerađivačke industrije i strojogradnje ili kao privremeni zaštitni sloj na čeličnim konstrukcijama, kotlovima i sl. prilikom njihovog transporta.

Asortiman



Izgled

mat

Gustoća

1,45 – 1,55 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Razrjeđivač za brzосуšive boje, Nitro razrjeđivač

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 70±2 %

volumni: 55±2 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(i) 500 g/l; maks. 450 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Kompatibilnost

Prethodni premazi: -

Slijedeći premazi: KEMOLUX lak, KEMOLUX BS lak, KEMOCEL brzосуšivi lak, KEMOCEL nitro lak, HARDLUX PROFESIONAL lak, HARDLUX metal efekt lak

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite čeličnih površina preporučuje se pjeskarenje ili sačmarenje do Sa 2,5 te ručno ili strojno čišćenje do St 2 prema normi HRN EN ISO 12944-4.

Za postizanje optimalne zaštite aluminijских površina preporučuje se brušenje i odmašćivanje.

KEMOLUX UNI AK BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Nanošenje materijala

Premaz se može nanositi prskanjem, kistom ili valjkom.

Nanošenje bezračnim prskanjem zahtijeva temperaturu premaza od 15 °C ili više te razrjeđivanje s maks. 5 % razrjeđivača. Preporučuje se izlazni pritisak od 150 bar, otvor mlaznice od 0,011" do 0,017" (od 0,27 do 0,43 mm), kut mlaza od 30° do 80° te redovito provjeravanje čistoće filtra. Podaci za bezračno prskanje dani su kao smjernica te se po potrebi mogu dodatno podešavati.

Nanošenje kistom ili valjkom zahtijeva više slojeva za postizanje optimalne debljine premaza, stoga je prikladnije za manje površine. Preporučuje se razrijediti premaz s 5 – 10 % razrjeđivača.

Raspon debljina suhog filma može se mijenjati ovisno o području primjene premaza što može dovesti do odstupanja od navedenih vrijednosti izdašnosti i međupremaznog intervala.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u navedenom razrjeđivaču.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +5 °C

relativna vlažnost: maks. 85 %

temperatura površine: min. 3 °C viša od točke rosišta

Izdašnost i debljine nanosa

	debljina suhog filma [μm]	debljina mokrog filma [μm]	teoretska izdašnost [m ² /l]
granična	30 – 70	55 – 125	18,3 – 7,9
preporučena	50	90	11,0

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [min]	potpuno suh [h]	međupremazni interval	
			min. [min]	maks. [d]
5	40	3	25	—*
10	30	2	20	—*
20	20	1	15	—*
30	15	0,5	10	—*

* Maksimalni međupremazni interval neograničen je ako nije došlo do kredanja i/ili druge kontaminacije površine prethodnog sloja premaza, u protivnom ju je potrebno očistiti, odmastiti i osušiti prije nanošenja sljedećeg sloja premaza.

Rok valjanosti

5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

KEMOLUX UNI AK BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2/1 | 02.07.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668